

フィルム用・EVA(エチレン酢酸ビニルコポリマー)

| 代表的性質     | 酢酸ビニル含有量 | MFR     | 密度                | 融点  | 1%モジュラス(縦方向) | 引張破壊応力 |     | 引張破壊歪 |     | 衝撃強度(F50) | 曇り度 | 光沢(45°) | スリップ性※ | ポリ衛協自主規制登録      | 主用途   |
|-----------|----------|---------|-------------------|-----|--------------|--------|-----|-------|-----|-----------|-----|---------|--------|-----------------|-------|
|           |          |         |                   |     |              | 縦方向    | 横方向 | 縦方向   | 横方向 |           |     |         |        |                 |       |
| 単位        | %        | g/10min | g/cm <sup>3</sup> | °C  | MPa          | MPa    | MPa | %     | %   | g         | %   | -       |        |                 |       |
| 銘柄        |          |         |                   |     |              |        |     |       |     |           |     |         |        |                 |       |
| NUC-3223  | 5        | 1.4     | 0.93              | 105 | 130          | 25     | 20  | 400   | 700 | -         | 5.5 | 60      | N      | [A]Ezar-14701-L | 農業用   |
| NUC-8452D | 15       | 1.0     | 0.94              | 90  | 70           | 29     | 28  | 600   | 710 | -         | 3   | 70      | N      | [A]EZa-1611-L   | ラップ   |
| NUC-3224  | 15       | 1.5     | 0.94              | 91  | 60           | 29     | 36  | 400   | 720 | -         | 2.3 | 71      | N      | [A]EZa-3525-L   | 農業用   |
| NUC-3758  | 15       | 2.2     | 0.94              | 93  | 60           | 26     | 23  | 500   | 700 | -         | 1.5 | 85      | N      | [A]EZa-1611-L   | ラップ   |
| NUC-3726  | 16.5     | 3.0     | 0.94              | 91  | 50           | 34     | 30  | 510   | 840 | -         | 1.3 | 84      | N      | [A]EZa-14097-L  | 食肉包装  |
| NUC-3765D | 18       | 0.9     | 0.94              | 87  | 50           | 30     | 28  | 700   | 750 | 1100      | 5   | 70      | N      | [A]EZa-14847-L  | 食肉包装  |
| NUC-3218  | 18       | 2.5     | 0.94              | 85  | 50           | 27     | 26  | 690   | 750 | -         | 5.1 | 70      | M      | [A]EZa-15258-L  | Vプロセス |
| NUC-3195  | 24       | 5.0     | 0.95              | 73  | 25           | 35     | 40  | 600   | 650 | -         | 2   | 75      | N      | [A]EZa-0279     | シート   |

※スリップ性:高いものから低いものへ順に (高) VH > H > M > L (低)、※ Nは添加剤無添加品

注)本カタログの数値は代表的な値を示したものでありますから、本材料使用上の手引きとしてのみご使用下さい。