

フィルム用 C4-LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン・ブテンコポリマー)

代表的性質	MFR	密度	1%モジュラス (縦方向)	引張破壊応力		引張破壊歪		衝撃強度 (F50)	曇り度	光沢 (45°)	スリップ性※	ポリ衛協 自主規制登録	主用途
				縦方向	横方向	縦方向	横方向						
単位	g/10min	g/cm ³	MPa	MPa	MPa	%	%	g	%	-			
銘柄													
NUCG-5211B	1.2	0.924	200	32	24	570	700	130	14	50	H	[A]EZar-15577-L	一般包装
NUCG-5212B	1.2	0.924	210	31	26	540	710	120	12	50	MH	[A]EZar-15672-L	一般包装
NUCG-5226	2.0	0.920	180	27	21	610	720	100	13	49	N	[A]EZar-15712-L	キャスト用

※スリップ性:高いものから低いものへ順に (高) VH > H > M > L (低)

注)本カタログの数値は代表的な値を示したものでありますから、本材料使用上の手引きとしてのみご使用下さい。