

成形用L-LDPE/HDPE

代表的性質	MFR	密度	融点	ビカット 軟化温度	脆化温度 (F50)	引張弾性率	引張降伏応力	引張破壊応力	引張破壊呼び歪	デュロメータ硬さ	環境応力亀裂 (F50)	耐折り曲げ 強さ	ポリ衛協 自主規制登録	主用途	特徴
単位	g/10min	g/cm ³	°C	°C	°C	MPa	MPa	MPa	%	HDD	hr	回			
銘柄															
NUCG-7641	0.7	0.922	120	95	<-75	330	11.0	>16.0	>600	52	>1,000	>40,000	[A]EZar-15494-L	上水道パイプ 一般パイプ	成形性・ESCR ブテン(C4)
GS-650	0.7	0.920	119	93	<-75	300	10.2	>15.5	>600	52	>1,000	>40,000	[A]EZar-0080-L	容器 チューブ	成形性・ESCR ブテン(C4)
NUCG-7645	0.7	0.920	119	93	<-75	300	10.5	>15.5	>600	52	>1,000	>40,000	[A]EZar-15892-L	容器 チューブ	成形性・ESCR ブテン(C4)
NUCG-5641	0.7	0.945	128	121	<-75	820	23	12	150	65	150	23,500	[A]EZar-15891-L	容器 工業用品	高剛性・ESCR ヘキセン(C6)
DMDJ- 6200NT	0.38 33☆	0.953	131	127	<-75	1,250	30	-	300	67	20	-	[A]EZar-14470-L	容器	剛性 ヘキセン(C6)

☆荷重 211.82N(FI)

注)本カタログの数値は代表的な値を示したものですから、本材料使用上の手引きとしてのみご使用下さい。